

LUXOL®

A BRAND FROM
AkzoNobel

TECHNICKÝ LIST

LUXOL LAK S UV OCHRANOU

LESK/MAT



Výborná zpracovatelnost



Dlouhodobá životnost natřeného předmětu



Vynikající odolnost proti vodě, vlhkosti a UV záření



INFORMACE O PRODUKTU

Popis výrobku	Luxol Lak s UV ochranou je transparentní lak pro nátěry dřevěných povrchů jak v exteriéru, tak v interiéru. Je vhodný pro nátěry pergol, zahradního nábytku, okenních rámců, dveří, zimních zahrad a jiných dřevěných předmětů vystavených vyššímu povětrnostnímu zatížení. Jednoduše se aplikuje. Má vysokou odolnost vůči vodě, vlhkosti a UV záření. Nátěr je známý svou dlouhodobou životností. Produkt je dostupný v lesklé i matné verzi.
Vlastnosti nátěrového filmu	<ul style="list-style-type: none">• Výsledný vzhled: Lesklý nebo matný• Určení: Pro použití v interiéru a exteriéru.• Ostatní: Odolný proti vodě a vlhkosti, vysoká ochrana vůči povětrnostním vlivům, vysoká odolnost vůči UV záření
Teoretická vydatnost	12-16 m ² /l v jedné vrstvě
Počet vrstev	1-2 vrstvy interiéru, 2 - 3 vrstvy exteriéru
Zasychání	suchý na dotyk: 3h brousitelný/druhý nátěr: 16h <i>Platí pro jednu vrstvu o standardní tloušťce při teplotě +20 °C a relativní vlhkosti vzduchu 50 %, při dobrém větrání. Snížení teploty nebo zvýšení vlhkosti může prodloužit dobu schnutí.</i>
Barevné odstíny	Bezbarvý lesk/mat

TECHNICKÝ LIST

LUXOL LAK S UV OCHRANOU

LESK/MAT

Balení	0,75l <i>Informace o aktuální nabídce balení najdete v ceníku, katalogích nebo letáčích o produktech.</i>
VOC	Limitní hodnota VOC (kat. A/e): 400 g/l (2010). Produkt obsahuje max. 399 g/l VOC.
Základní složení	Na bázi rozpouštědel.
Hustota	0,922 g/cm ³
Ředidlo	Neředí se.
Doba použitelnosti	4 roky od data výroby. <i>Identifikační údaje výrobku a datum výroby jsou uvedeny na jednotlivých obalech.</i>
Certifikáty	Pracujeme podle systému řízení jakosti ISO 9001:2008.

POUŽITÍ VÝROBKU

Příprava výrobku	Před použitím barvu důkladně promíchejte. Nepřidávejte cizí složky, neředte.
Příprava podkladu	Výrobek nanášejte na suchý očištěný povrch. Pro venkovní nátěry se doporučuje podklad napustit fungicidním napouštědlem LUXOL IMPREGNACE. Před použitím obsah důkladně promíchejte. Neředte. Doporučení pro bezpečnou přípravu povrchu Při broušení suché vrstvy barvy může vznikat prach. Tam, kde je to možné, by mělo být vždy použito broušení za mokra. Pokud nelze zabránit vystavení účinkům pomocí lokálního odsávání, musí být použity vhodné respirační ochranné prostředky.
Natírání	Nanášejte štětcem nebo válečkem ve 2–3 vrstvách na napuštěný povrch. Interval mezi nanášením jednotlivých vrstev je 16 hodin, suchý na dotyk po 3 hodinách. Nátěr provádějte za stálého a suchého počasí při teplotách 5–30 °C. <ul style="list-style-type: none"> Savé materiály (hadry, piliny, papíry apod.) znečištěné lakem průběžně likvidujte – nebezpečí samovznícení.
Čištění malířského náradí	Běžným syntetickým ředidlem. Před čištěním odstraňte ze štětce a válečku co nejvíce barvy.

DALŠÍ INFORMACE

Skladování a	Výrobek si uchová své užité vlastnosti v původním neotevřeném obalu minimálně do
---------------------	--



A BRAND FROM
AkzoNobel

TECHNICKÝ LIST

LUXOL LAK S UV OCHRANOU

LESK/MAT

přeprava	<p>48 měsíců od data uvedeného na obale. Při dopravě a skladování chraňte před mrazem. Skladujte v suchém skladu při teplotách 5–30 °C.</p> <p><i>Podrobné pokyny jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku, odstavec 7 a 14.</i></p>
Bezpečnostní zásady	<p>Informace jsou dostupné v Bezpečnostním listu výrobku</p>
Doplňkové informace	<p>Informace obsažené v tomto technickém listě jsou přesné a pravdivé, výrobce ale neodpovídá za škody vzniklé špatným skladováním, přepravou nebo používáním produktu. Tyto informace proto nepředstavují záruku výrobce v právním slova smyslu. Účelem technického listu je poskytnout obecné pokyny k používání produktu při dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví, založené na naší znalosti chování, způsobu skladování a používání produktu.</p> <p>V každém případě je nutné dodržovat zákony a eventuelní práva třetích osob.</p> <p>Vyhrazujeme si právo na změnu obsahu technického listu bez předchozího upozornění.</p> <p>S připomínkami a dotazy se, prosím, obraťte na číslo bezplatné infolinky 800 100 701 (pondělí-pátek), nebo na adresu:</p> <p style="text-align: center;">Akzo Nobel Coatings CZ, a.s. BB Centrum – budova BETA Vyskočilova 1481/4 140 00 Praha 4 – Michle</p>
Datum aktualizace	<p>Leden 2015</p>